

Jern & Metallmaling

Produktbeskrivelse

Helblank alkydbasert metallmaling som gir en ekstra sterk og værbestandig overflate. Tørker hurtig og er motstandsdyktig ovenfor olje og kjemikalier. Farge- og glansbestandig.

Anvendelse

Brukes til rustbeskyttet jern og metall, innen- og utendørs.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Rens overflaten grundig, bruk evt. høytrykkspyler, slik at alt smuss, fett og rust er fjernet.

Fjern evt. mugg og sopp med Fasadevask Begroing.

Etter bruk av rengjøringsmidlene er det viktig å etterskille rikelig med rent vann.

Blanke og malte overflater mattslipes.

Grunn ubehandlet jern og metall med egnet metallprimer.

Rør om før bruk.

Påfør 2 strøk med pensel eller rulle.

God praksis

Vær nøye med avrensing og sliping.

Det er viktig å overholde lagtykkelse og gjenbehandlingsintervaller for å oppnå det beste resultatet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

| | |
|---|-----------------------------|
| Glans | Blank;90 |
| Densitet (kg/l) | 1.3 |
| Tørstoff vekt (%) | 67 |
| Tørstoff vol (%) | 38 |
| Almindelig rekkeevne (m ² /litr.) | 10 |
| Lang rekkevidde (m ² /l) | 12 |
| Kort rekkevidde (m ² /l) | 8 |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +5°C |
| Luftfuktighet | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) | 1 |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 4 |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) | 28 |
| Fortynning | Skal ikke fortynnes |
| Rengjøring av verktøy osv. | White spirit |

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021