

Murmaling

Produktbeskrivelse

Fasademaling som kan anvendes på de fleste typer mineralske underlag. Gir et helmatt og kalket utseende. Beskytter mot inntrengning av fukt, og tillater samtidig fukt og vanndamp innenfra å trenge ut. Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten.

Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte mineralske overflater utendørs. Er spesielt velegnet til underlag som er noe smittende eller porøse, som f.eks. kalkede overflater. Må ikke brukes på horisontale flater der det er fare for vannfeller.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Mugg og soppvekst fjernes med fasadevask begroing. Tidligere behandlede overflater rengjøres med fasadevask ekstra. Fjern all løs puss og lignende og fyll hull og sprekker med repafiller ute. Smittende og sugende underlag grunnes med forankringsgrunning. Påfør Yunik Murmaling 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Tips

Eldre fasader som ofte er blitt kalket, bør i noen tilfelle fortsatt behandles med kalk. Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket



Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.4
Tørstoff vekt (%)	50
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021