

Rustprimer

Produktbeskrivelse

Rusthindrende spesialgrunning til metalloverflater. Gir ekstremt god beskyttelse mot rust. Er hurtigtørkende og kan overmales med både vann- og oljebaserte malinger. Trenger godt inn i porøse underlag og kan derfor også brukes på håndavrenset jern.

Anvendelse

Brukes til jern, stål og fabrikkslakkerte metallplater, innen- og utendørs.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Rens overflaten grundig, bruk evt. høytrykkspylers, slik at alt smuss, fett og rust er fjernet.

Fjern evt. mugg og sopp med Fasadevask Begroing.

Etter bruk av rengjøringsmidlene er det viktig å etterskylle rikelig med rent vann.

Blanke og malte overflater mattslipes.

Rør om før bruk.

Påfør 2 strøk med pensel eller rulle. (Er overflaten håndavrenset skal 1 strøk påføres med pensel)

Det er viktig å ferdigbehandle med egnet metallmaling etter maks. 2 uker.

God praksis

Vær meget nøye med avrensing og sliping.

Det er viktig å overholde lagtykkelse og gjenbehandlingsintervaller for å oppnå det beste resultatet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket



Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	79
Tørstoff vol (%)	55
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Lang rekkevidde (m ² /l)	12
Kort rekkevidde (m ² /l)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021