

# Wood Care Superdekk PLUS

## Produktbeskrivelse

Halvblank dekkbeis, som gir en særdeles robust og værbestandig overflate. Fyldig moderne oljemaling, som sikrer best mulig beskyttelse mot inntrengning av vann. Forlenger treets holdbarhet. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

## Merking



## Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk, utendørs.

F.eks. fasader, overheng, gjerde, og andre steder der hvor du ønsker en robust og værbestandig beskyttelse.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Avrens mugg og soppvekst med fasadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Slip blanke overflater matte.

Grunn med grunningsolje der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Er treet særlig utsatt for fukt, mal 1 gang med vanntynnbar tregrunn.

Påfør 1-2 ganger med pensel eller rulle.

## God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.24
Tørstoff vekt (%)	56
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l)	12
Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	8
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

### Erstatter TDS Versjon

mai 2023