

Veggmaling 7

Produktbeskrivelse

Silkematt veggmaling som er enkel å påføre, drypper minimalt og har ekstra god dekkevne. Gir en overflate som er lett å rengjøre med synlig glans. Kan tones i et utall farger.

Merking



Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og -filt.

F.eks. oppholdsrom, barnerom, gangarealer, entré, kontor, butikk, kjøkken og toalett.

Ikke egnet i våtrom.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Dersom du avbryter malejobben, kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Utsparing kan foretas med tape eller en spesiell utsparingspute.

Husk å fjerne tapen mens malingen fortsatt er våt.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan tørkes av med en fuktig klut og punktrentgjøres med milde rengjøringsmidler uten slipemidler.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.39
Tørstoff vekt (%)	61
Tørstoff vol (%)	46
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	25
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023