

Tak & Veggmaling Ultra Mat

Produktbeskrivelse

Ultramatt tak- og veggmaling med minimal struktur. Gir en overflate som er lett å rengjøre med reflektsfri glans.

Merking



Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og -filt.

F.eks. oppholdsrom, barnerom, gangarealer, entré, kontor, butikk, kjøkken og toalett.

Ikke egnet i våtrom.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Dersom malerarbeidet avbrytes oppbevares malervektøy med fordel i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Beskjæring kan foretas med tape eller spesiell beskjerings-malepute.

Husk å fjerne maskeringstapen mens malingen fortsatt er våt.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan tørkes av med en fuktig klut og punktrentgjøres med milde rengjøringsmidler uten slipemidler.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Ultramatt;1
Densitet (kg/l)	1.45
Tørstoff vekt (%)	60
Tørstoff vol (%)	27
Vanlig rekkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

juli 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023