

# Tak & Veggmaling Ultra Mat

## Produktbeskrivelse

Ultramatt tak- og veggmaling med minimal struktur. Gir en overflate som er lett å rengjøre med reflektsfri glans.

## Merking



## Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og -filt.

F.eks. oppholdsrom, barnerom, gangarealer, entré, kontor, butikk, kjøkken og toalett.

Ikke egnet i våtrom.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

## God praksis

Dersom malerarbeidet avbrytes oppbevares malervektøy med fordel i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Beskjæring kan foretas med tape eller spesiell beskjerings-malepute.

Husk å fjerne maskeringstapen mens malingen fortsatt er våt.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

## Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan tørkes av med en fuktig klut og punktrensjøres med milde rengjøringsmidler uten slipemidler.

# Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Glans	Ultramatt;1
Densitet (kg/l)	1.45
Tørstoff vekt (%)	60
Tørstoff vol (%)	27
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

## Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

## Erstatter TDS Versjon

oktober 2021