

Tremaling 50 Plus

Produktbeskrivelse

Akrylmaling til maling av grunnet tre og metall innendørs. Er lett å bruke, har ekstra god dekkevne og gir et pent og jevnt resultat. Overflaten er hard, tåler rengjøring og gulner ikke. Sperrer ikke for gjennomslag fra vannskjolder og nikotin.



Merking



Name: Hvit



Name: Kalkhvit S0502-Y



Name: Base AA



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Sort



Anvendelse

Brukes til ferdigbehandling av grunnet tre og metall innendørs.
F.eks vinduer, dører, karmen, panel, kjøkkenskapfronter, rør og radiatorer.

Underlag

Sørg for at underlaget er fast og fri for løstsittende maling.

Påføring

Vask grundig med grunnrengjøring.

Nytt eller bart tre grunnes med grunnmaling.

Ubehandlet jern og metall forbehandles med rustprimer.

Mattslip blanke og malte flater etterfulgt av en behandling med grunnmaling.

Påfør med pensel, malepute, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

Tips

Tips og gode ideer

I den første tiden etter at emnet er malt, er det en god ide å behandle det med forsiktighet slik at overflaten ikke skades.

Sikkerhetsdatablad 20 PLUS

Sikkerhetsdatablad 50 PLUS

Sikkerhetsdatablad 90 PLUS

Produktdatablad 20 PLUS

Produktdatablad 50 PLUS

Produktdatablad 90 PLUS

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrektdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type	Akryl lakkmalings
Glans	50;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	51
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	9
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
VOC-MAX (g/l)	10
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

juli 2021

Erstatter TDS Versjon

februar 2020