

Akrylemalj+ 35

Produktbeskrivelse

Akrylemalj til grunnnet treverk og korrosjonsbeskyttet metall. Lett tiksotropi gir gode arbeidsegenskaper. Fyller og flyter godt med god dekkeevne og uten gulning.

Merking



Name: RAL9010



Name: Hvit/S0500-N



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Base AA



Name: Råhvit / S0500-N



Anvendelse

Brukes til grunnnet treverk og korrosjonsbeskyttet metall innendørs.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

Påføring

Rengjøring før ny maling foretas med grunnrengjøringsmiddel.
Nytt, ubehandlet tre innendørs grunnes med Yunik Tregrunn.
Tidligere malte, blanke overflater mattslipes og grunnes etter behov.
Jern rustbeskyttes med rusthindrende grunnmaling.
Hvis du trenger å male på varme elementer - bruk Yunik Radiator Paint.
Husk å lufte etter at du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Akryl lakkmalning
Glans	Halvblank;35
Densitet (kg/l)	1.24
Tørstoff vekt (%)	51
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/hærding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, fortynnes normalt ikke
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021