

Pro Dekkbeis Akryl

Produktbeskrivelse

Dekkbeis med god inntrengningsevne og høy værbestandighet. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

Anvendelse

Brukes utendørs som heldekkende trebeskyttelse på nytt samt på treverk som tidligere er behandlet med trebeskyttelse.

Også velegnet der det ønskes fargebytte.

Ikke velegnet på treterrasser. Her anbefaler vi treolje.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig

Påføring

Begroning, mugg og soppvekst renses med fasaderengjøringsmiddel.

Tidligere malte flater rengjøres med grunnrengjøringsmiddel.

Slitt, ru treverk renses grundig, eventuelt maskinelt, ned til fast underlag.

Bart og nytt treverk grunnes med Yunik Pro Grunnolje

Påfør med pensel, rulle eller sprøyte.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

På vannrettliggende konstruksjoner, på ubeskyttet endetre og lignende steder med stor vann- og fuktighet, anbefales transparent behandling for å minimere risikoen for avskalling.

Til laftettre med konstruksjon av fjer og not: bruk Yunik Pro Treolje for at unngå avskalning.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	49
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
[wetgoodTDSCoverageLong]	12
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021